


4R1405-012

25

Предм №2716895



I. Техническа характеристика

1. Якост на опън $\approx 160 \text{ кН/м}^2$
2. Относително удължение $\approx 350\%$
3. Твърдост по Шор 63 ± 5
4. Изтриваемост по Шопер - Шлобах $\approx 130 \text{ мм}^3$
5. Изменение на физико-механичните при топлинно стареене 168 часа при $(70 \pm 0)^\circ\text{C}$ $< 30\%$
- II. Технически изисквания съгласно методическо указание "Технически изисквания" № 97-01 на Мини "Марица Изток" АД

Матрица № (ГП1017)

4R1405-012

Пръстен гумен
 $\phi 189 / \phi 102 / 50$

Каучукова смес
"Технически изисквания."
№ 97-01

Стадий	Маса	Мощност
Б	0,66	1: 1
Лист 1	Вс. листа 1	
РЕМОТЕКС		
гр. Раднево		

Оператор: Киров

Формат А4

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД

Подпис и дата

Имя и дата

Зам. инж. N

Подпис и дата

Имя и дата

Изм.	Бр.	N на док.	П.	Дата
Разработил	Киров		Ж	27.10.16
Проверил	Киров		Ж	27.10.16
Т. контрол	Драганов		Ж	27.10.16
Н-к КО	Драганов		Ж	27.10.16
Н. контрол	Брайков		Ж	27.10.16
Утвърдил				